

## Q8 Ravel DTX 1203

### Fluido protettivo dewatering

**Q8 Ravel DTX 1230** è un **fluido protettivo temporaneo** che protegge componenti metallici dalla corrosione qualora esposti ad una varietà di condizioni atmosferiche che possono provocare ruggine, sia al chiuso che all'aperto.

**Q8 Ravel DTX 1203** è basato su un solvente ad alto Flash Point e ha eccellenti **caratteristiche dewatering**. Una volta evaporato il solvente, il fluido lascerà un sottile velo protettivo oleoso.

### Applicazioni

**Q8 Ravel DTX 1203** si usa immergendo i pezzi (lavorati in precedenza con fluidi acquosi / emulsionabili) in apposita vasca, dotata di coperchio per limitare i fenomeni evaporativi e con griglia di ancoraggio del materiale e valvola di fondo per spillare periodicamente l'accumulo di acqua.

A contatto con i pezzi da trattare, attraverso un'opportuna agitazione il protettivo favorisce il distacco e l'eliminazione delle particelle acquose che si raccolgono sul fondo della vasca. Tali particelle vengono poi eliminate mediante la valvola di scarico.

**Q8 Ravel DTX 1203** è anche applicabile a spruzzo, verificando attentamente che si abbia una completa umettazione del pezzo. Questo sistema può comunque diminuire l'efficacia dell'effetto dewatering.

### Proprietà

**Forti proprietà dewatering** che garantiscono la pronta rimozione dell'acqua dai pezzi

Notevoli doti di **separazione del prodotto dall'acqua** per una facile eliminazione dell'acqua dalla massa oleosa

**Pellicola protettiva** sottile ed estremamente efficace

**Forti doti anticorrosione** e particolari **proprietà bagnanti** che garantiscono una buona protezione al coperto.

### Caratteristiche

Proprietà	Metodo	Unità	Valore
Aspetto	Visivo		Limpido
Colore	ASTM D1500		2.5
Odore			Lieve
Densità a 20°C	ASTM D4052	Kg/l	0,8155
Viscosità a 40°C	ASTM D445	cSt	2,54
Infiammabilità C.O.C.	ASTM D92	°C	84
Infiammabilità P.M.	ASTM D93	°C	77
Aspetto del velo residuo	Visivo		Oleoso/grasso viscoso adesivo
Camera Umida	AST D1748	giorni	> 80
Nebbia salina	ASTM B117	ore	48
Protezione al coperto	Indicativa	mesi	12
Protezione all'esterno	Indicativa	mesi	6

Le caratteristiche sono medio-indicative e non costituiscono specifica - 140318LM01

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it